



Beralkid

Barniz Entintado | SERIE 1400



Para Interiores



Acabado Brillante



Barniz

Versatilidad en tonos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barniz alquidálico de excelente brillo y gran duración. Elaborado en tonos de las cinco variedades de madera más atractivas. Es fácil de aplicar, tiene excelente nivelado y dureza. Este barniz **NO** contiene plomo.

APLICACIONES

Se recomienda en interiores para proteger y decorar superficies de madera, herrajes, ladrillo, piedra, etc.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 4 Horas Máx.

Densidad: 0.89 - 0.93 kg/L

Sólidos en Peso: 53 % Mín.

Brillo a 60°: 90 % Mín.

Viscosidad: 75 - 85 seg CF No. 4 a 25°C

Rendimiento (a 2 manos)*: 8 - 10 m²/L

Presentaciones: 0.250 L, 0.500 L, 1 L, 4 L, 19 L

* Puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- La superficie que se va a barnizar deberá estar limpia y seca; totalmente libre de polvo, grasa, cera y materias extrañas.
- Cuando se trate de madera, pula con lija fina, eliminando después totalmente el polvo.
- Para barnizar madera que ha sido decolorada con solvente, se deberá dejar secar un mínimo de 48 horas antes de aplicar el barniz.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Si la aplicación se va a hacer con brocha de pelo, diluya con Reductor Berel No. 1030, aguarrás puro o gas nafta, en una proporción de 10 a 15 %. Para aplicación con pistola de aire, diluya con Reductor Berel 1060, Reductor Berel 1090 o Xilol, en una proporción de 20 a 25 %.
- Deje secar perfectamente cada mano antes de aplicar la siguiente, lijando la mano anterior para obtener mejor adhesión y tersura.
- Los tonos varían según el tipo, color y textura de la madera, así como el espesor de la capa de Barniz Entintado Beralkid que se aplique. Antes de barnizar toda la superficie pruebe en una pequeña área para determinar el color.

RECOMENDACIONES

- Todos los tonos de Barniz Entintado Beralkid se pueden mezclar entre sí, con el Esmalte Beralkid 400 y con Barniz Beralkid 1400.
- El Barniz Entintado Beralkid no debe mezclarse con otros barnices o pinturas.
- Para diluir, no emplee thinners para lacas, perjudican el acabado y la durabilidad del barniz.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Antes de aplicar el barniz solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación empleado.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Reductor Berel No. 1030

Reductor Berel No. 1060

Reductor Berel No. 1090