



Summa

Esmalte Blanco Satinado | No. 673



Para Interiores



Acabado Satinado



Base Solvente

Seca en tan sólo 30 minutos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte alquidático de acabado satinado y secado rápido, posee excelente adhesión, dureza y gran rendimiento. Este esmalte **NO** contiene plomo.

APLICACIONES

Se recomienda en interiores para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de fierro, acero, madera, yeso o cemento.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 30 minutos Máx.

Densidad: 1.14 - 1.16 kg/L

Sólidos en Peso: 61 % Min.

Sólidos en Volumen: 51 % Min

Viscosidad: 110 - 140 seg CF No. 4 a 25°C

Brillo a 60°: 25 % Máx.

Rendimiento (a 2 manos)*: 8 - 10 m²/L

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV): < 450 g/L

Presentaciones: 0.500 L, 1 L, 4 L, 19 L

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• La superficie que se va a esmaltar deberá estar limpia y seca; totalmente libre de óxido, polvo, grasa y materias extrañas.

Superficies Pintadas Anteriormente

• Si la pintura anterior se está desprendiendo, está agrietada o muy polvosa, quítela completamente y proceda como con las superficies nuevas.

• Si la superficie está brillante y bien cubierta, lije para obtener buena adhesión.

Superficies Nuevas

• **Fierro o Acero:** Desoxide y desengrase, empleando lija, fibra de acero o cepillo de alambre. Aplique Fondo Noxid siguiendo las instrucciones de aplicación. Deje secar un mínimo de 24 horas y aplique Esmalte Summa Satinado.

• **Lámina Galvanizada:** Trate la superficie previamente desengrasada, con ácido muriático comercial (2 partes de agua por una de ácido) o con solución para bonderizar, enjuague con agua limpia, seque y aplique Esmalte Summa Satinado.

• **Madera:** Aplique una mano de Fondo Blanco para Madera No. 5523. Deje secar de un mínimo de 6 horas. Pula con lija fina, elimine el polvo y aplique Esmalte Summa Satinado.

• **Yeso o Cemento:** El aplanado debe estar completamente fraguado y seco, aplique Sellador Acrílico No. 580 diluido con tres partes de agua por una de sellador. Una vez seco el sellador, aplique una mano de pintura Vinil-Acrílica antes de aplicar el Esmalte Summa Satinado.

INSTRUCCIONES

• Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
• Si la aplicación se va a hacer con brocha de pelo, diluya con Reductor Berel No. 1030, aguarrás puro o gas nafta, en una proporción de 10 a 15 %. Para aplicación con pistola de aire, diluya con Reductor Berel 1060, Reductor Berel 1090 o Xilol, en una proporción de 20 a 25 %.

• **MUY IMPORTANTE:** Aplique la segunda mano antes de 5 horas o después de 24 horas de aplicada la primera mano.

RECOMENDACIONES

• El Esmalte Summa Satinado se fabrica exclusivamente en color blanco y debe entintarse para obtener diferentes colores.

• El Esmalte Summa Satinado solo se puede entintar con Esmalte Summa 600, en una proporción de hasta 0.250 L por cada 4 L de Summa Satinado, con el fin de no perder su satinado.

• No mezcle Esmalte Summa Satinado con otro esmalte o pintura.
• Para diluir, no emplee thinners para lacas, perjudican el acabado y la durabilidad del esmalte.

• Aplique manos delgadas para obtener un acabado perfecto y secado rápido.

• No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.

• No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

• Antes de pintar solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.

• Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación empleado.

• El área de trabajo debe estar bien ventilada.

• No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Fondo Noxid No. 5505 y 5525

Fondo Blanco para Madera No. 5523

Reductor Berel No. 1030

Reductor Berel No. 1060

Reductor Berel No. 1090

Sellador Acrílico No. 580