



Fondo Mano Taller

de Secado Rápido | SERIE 3100



Para Exteriores



Para Interiores



Primario

Protección contra la corrosión.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Primario Mano Taller, es un fondo anticorrosivo formulado a base de resinas alquídicas, pigmentos e inertes; que brindan una moderada protección a superficies metálicas de hierro y acero, expuestas a condiciones ambientales de poca severidad.

APLICACIONES

Se recomienda como primera mano para aplicaciones de pintura de acabado, con objeto de lograr una mayor protección contra la corrosión. Por su secado rápido permite terminar las labores de fondeo más pronto comparado con otros productos.

Se puede usar en estructuras, herrería, marcos, puertas, etc., en ambientes normales o de baja corrosividad.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 15 minutos Máx.

En duro: 24 Horas

Rendimiento*: 4 - 5 m²/L

Espesor húmedo: 1.3 - 3.0 mils húmedas

Espesor Seco: 1.0 - 2.0 mils seco

Sólidos en Peso: 72 % Min.

Fineza Molienda: 3 - 4 Hegman

Viscosidad CF N° 4 a 25°C: 100 - 120 segundos

Densidad a 25 °C: 1.50 - 1.55 kg/L

Adhesión: 100 %

Dureza a Lápiz: 4 -5 H

Cámara Salina: 24 - 35 Horas

Presentaciones: 4 L, 19 L, 200 L

* Puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• La superficie que se va a fondear deberá estar limpia y seca; totalmente libre de óxido, polvo, grasa y materias extrañas.

• Esta es la base del trabajo completo de pintado, por tanto entre mejor sea la limpieza de la superficie, mayor será la duración de la pintura.

• En superficies que no hayan sido pintadas, deberá eliminarse todo el óxido, grasa, aceite y polvo. Dependiendo del grado de limpieza que se desee y lo oxidado que esté la superficie, esto puede lograrse por medio de: cepillo de alambre, lija o chorro de arena. La grasa, aceite o polvo puede quitarse limpiando con un trapo mojado con solvente.

• En superficies que hayan sido pintadas, deberá lijarse para eliminar todas las cáscaras de pintura suelta y luego aplicar una mano de Primario Mano Taller en aquellos puntos en donde haya quedado el metal al descubierto.

INSTRUCCIONES

• Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir. Si la aplicación se va a hacer con brocha de pelo, diluya con aguarrás puro o gas nafta en una proporción de 10 a 15%. Para aplicación con pistola de aire, diluya con Reductor 1090, Reductor 1060 o Xilol en una proporción de 15 a 20%.

RECOMENDACIONES

- No mezcle Fondo Mano Taller con otro fondo o pintura.
- Para diluir, no emplee thinners para lacas, perjudican las propiedades del fondo.
- Las superficies fondeadas no deben permanecer a la intemperie sin la pintura de acabado por más de tres meses.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No aplique en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación empleado.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Aguarrás No. 1015

Reductor Berel No. 1060

Reductor Berel No. 1090