



# Multitono Max

Pintura Vinil-Acrílica | SERIE 1870



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Satinado



Base Agua

## Gran rendimiento y muy buena lavabilidad.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una pintura base agua de gran rendimiento y alta resistencia al lavado, giseo y decoloración en aplicaciones a la intemperie. Ofrece un acabado satinado. Esta pintura **NO** contiene plomo.

### APLICACIONES

Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero. Ideal cuando se requiere una opción de muy buena calidad y una amplia gama para la selección de colores.

### PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 1.14 - 1.23 kg/L

Sólidos en Peso: 41 - 43 %

Brillo a 85°: 22 - 26 %

Viscosidad: 101 - 106 U. Krebs

Rendimiento (a 2 manos)\*: 7 - 9 m<sup>2</sup>/L

Lavabilidad: > 75,000 ciclos

Bases para Igualación: Pastel, Tint, Deep y Neutra

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)\*\*: < 50g/L

Presentaciones: 1 L, 4 L, 19 L

\* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

\*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.

• La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.

• Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos. Sobre superficies interiores de yeso, panel de yeso o materiales no alcalinos, recomendamos utilizar el Sellador Vinílico Berel No. 570 o el Sellador Acrílico Berel No. 580. En exteriores o en aplanados de cemento, cal o materiales alcalinos, se deberá emplear el Sellador Acrílico Berel No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador, dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podrá pintar.

### INSTRUCCIONES

• Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.

• Diluya agregando agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado, generalmente de un 10 a 20 % es suficiente.

• Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.

• Multitono Max Satinado se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.

• Deje secar un mínimo de 2 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

### RECOMENDACIONES

• Todos los colores de Multitono Max Satinado se mezclan entre sí.

• No mezcle Multitono Max Satinado con otras pinturas.

• No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.

• No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

• Antes de pintar solución problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.

• Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

• El área de trabajo debe estar bien ventilada.

• No se deje al alcance de los niños.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Vinílico No. 570

Sellador Acrílico No. 580